

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Feuerhemmender Decklack

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 ist ein feuerhemmender wasserverdünnbarer Decklack für Massivholzverkleidungen und Holzpaneele im Innenbereich.



Substrat: Massivholz oder Holzpaneele mit einer Dicke von >8 mm und einem spezifischen Gewicht von >338 kg/m³ In Verbindung mit dem entsprechenden Brandschutzklassifizierungsberichts.

Wird als feuerhemmender industrieller Decklack als Teil des Beschichtungsaufbaus FR Panel zusammen mit TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 zur Verbesserung des „Brandverhaltens“ (EN 13501-1) von Holzoberflächen im Innenbereich verwendet - siehe <https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/>.

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, um die Eignung für das in Frage kommende Projekt zu klären.

Die feuerhemmenden Eigenschaften wurden gemäß EN 13501-1 (SBI-Test) B-s1, d0 eingestuft, als Teil des Teknos FR Paneelen Systems. Dauerhaftigkeitsklassen des Brandverhaltens von feuerhemmenden Holzprodukten in Endanwendungen gemäß EN 16755 – DRF Klasse INT1 und INT2.

M1-Klassifizierung, A+ Émissions l'air intérieur: Bei industrieller Anwendung.



TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	A+ Émissions l'air intérieur, M1-Klassifizierung
Anwendungsbereich	Paneele
Empfohlenes Substrat	Holz
Festkörpergehalt	37 ±2 Volumen-% 30 ±2 Gewicht-%
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 12 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	Die Kernklassifizierung wurde mit ≥250 g/m ² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 mit oder ohne ≤100 g/m ² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 oder in Verbindung mit weiteren Brandschutzklassifizierungsberichten erzielt.

Farbtöne	Farblos und Base T (alle Farben). Der Farbton der Base kann leicht variieren. Nach dem Tönen wird eine Farbtonkontrolle dringend empfohlen. Alle Tön-Rezepturen werden vom Teknos Farblabor entwickelt.
Abtönsystem	Teknocolor
Glanzgrad (60°)	Matt
Verdünner	Wasser.
Dichte	Ca. 1,1 g/ml
Lagerung	Frostfrei lagern. Die beste Lagerungstemperatur ist +10°C - +25°C.
Gebinde	In vielen Verpackungsgrößen erhältlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Das Holz muss frei von Holzstaub und Schmutz sein. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Verarbeitung ca. 10% höchstens aber 12% betragen.
Auftragsverfahren	Airless Spritzen, Luftunterstütztes Airless-Spritzen Industriell auftragen.

Auftragen	Düse	Druck	Formluft
	Airless flach 0,28 mm	120-150 bar	
	Luftunterstütztes Airless flach 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Arbeitsbedingungen	Während der Auftragung und der Trocknung muss die Temperatur der Farbe, Oberfläche und der Luft über +10°C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80% sein. Das beste Endresultat wird bei einer Temperatur zwischen +23°C und +38°C, und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und guter Ventilation erreicht.
---------------------------	---

Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren, bevorzugt durch mechanisches Rühren.

Nach einem Zuschnitt und Einbau vor Ort muss der vorgeschriebene Beschichtungsaufbau auf der zu schützenden Fläche wiederhergestellt werden.

Für alle beschichteten Massivholz- oder Holzwerkstoffplatten wird empfohlen, zwischen den beschichteten Oberflächen eine nicht markierende Schutzschicht mit einer Stärke von mindestens 1,5 mm (z. B. Polyethylenfolie) zu verwenden.

Trocknungszeit	+23°C / 50% RH
- griffest / handtrocken	1-2 Stunden
- durchgetrocknet	Min. 4 Stunden
	Erhöhung der Schichtdicke und Ansteigen der relativen Luftfeuchtigkeit innerhalb des Trockenraums verzögern üblicherweise den Trocknungsprozess. Bei Wärmetrocknung Anweisungen des Farbherstellers abfragen.

Reinigung	Wasser.
------------------	---------

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.